



Den Braven Sealants

Technický list 08.70 Samolepící sklená páska na sádrokarton

Výrobek Sklovláknitá páska na textilním nosiči opatřena speciálním jednostranným souvislým lepivým filmem.

Vlastnosti

- Okamžitě a snadno použitelná
- Přilnavost k většině stavebních materiálů;
- Zvyšuje pevnost namáhaných ploch a spojů;

Použití

- Výztuha prasklin a trhlin zdiva, interiérových a fasádních omítek;
- Vyztužení rohových a napojovacích spár sádrokartonových konstrukcí;
- Vyztužení u silně namáhaných ploch – např. dřevěných podkonstrukcí, v okolí oken, dveří a svítidel

Balení	Šířka mm)	délka (m)	počet metrů / kartón
	48	20	72
	48	45	48
	48	90	24
	48	153	24
Barva	Bílá		

Technické údaje

Nosný materiál	-	100% sklolaminát	
Lepidlo		akrylátové	
Impregnace	%	22	(latex)
Hmotnost	g/m ²	65,0	(10%)
Šířka	mm	48	
Velikost ok	mm	2,8 x 2,8	
Tepelný rozsah použití	°C	+5 / +40	
Vlákno	tex	12,5 x 1 x 2	(osnova)
	tex	80	(útek)
Počet vláken	ks	9 ± 0,5	(osnova)
	ks	9 ± 0,5	(útek)
Pevnost v tahu	N / 5cm	440	(osnova)
	N / 5cm	770	(útek)
Skladovatelnost	měsíce	24	(při teplotách od +5°C do +25°C)

Podklad Musí být čistý, suchý, pevný, bez volných částic prachu, mastnot a oleje.

Pokyny Při opravách trhlin zdiva nutno rozšířit trhlinu na širší pásy. Zdivo napenetrovat Malířskou akrylátovou penetrací a po zaschnutí vlepíme pásku do trhliny. Přitlačíme suchou špachtlí a aplikujeme Stěrkovou hmotu (tmel) na opravy prasklin. Po vytvrzení nutno tmelovou vrstvu přebrousit aby byla naprosto shodná s okolním zdivem.

Aktualizace Aktualizováno dne: 02.04.2006 Vyhотовeno dne: 22.12.2003

Výrobek je v záruční době konformní se specifikací. Uvedené informace jsou založeny na objektivním testování a naší zkušenosti. V žádném případě neručíme nad rámec uvedených informací. Uvedené informace jsou výsledkem našich testů a zkušeností, jsou však všeobecné povahy a neobsahují záruky. Každý uživatel je povinen se přesvědčit o vhodnosti použití vlastními zkouškami.

Den Braven Czech and Slovak s.r.o.

Adresa: 793 91 Úvalno 353, tel.: 554 648 200, fax: 554 648 205, Česká republika

Bankovní spojení: KB Krnov, č. ú. 19 - 0848810297 / 0100

info@denbraven.cz

IČO: 25366483, DIČ: CZ25366483

www.denbraven.cz