



Den Braven Sealants

Technický list 07.86 **Přísada do omítky proti vlhkosti**

Výrobek Jednosložkový multifunkční přípravek, určený pro cementové a vápennocementové omítky, spárovací a injektážní malty. Pro přípravu sanačních omítek na vlhké zdivo a zdivo s vysokým obsahem výkvětových solí (do vlhkosti zdiva 10% hmot.).

Vlastnosti

- Zlepšuje zpracovatelnost, usnadňuje nanášení;
- Zvyšuje odolnost omítek proti mrazu a vlhkosti;
- Zcela nahrazuje vápno, zvyšuje přilnavost omítek k podkladu;
- Umožňuje volnou difuzi vodních par;
- Snižuje riziko výskytu mokrých map, plísní a výkvětů;
- Zvyšuje možnost použití širší frakce písků;
- Zvyšuje životnost vápenných a vápennocement. omítek a injektážních malt;
- Ve vápenno-cementových omítkách zcela nahrazuje vápno;

Použití

- Vhodný pro všechny typy cementových, vápennocementových a vápenných omítek, sanačních omítek a injektážních malt;
- Vhodný pro vápennocementové omítky a pro spárování.

Balení Láhev 1l, kanistr 5l
Barva Nažloutlá

Technické údaje

| | | | |
|------------------------|--------|-----------|---|
| Konzistence | - | kapalina | |
| Hustota | kg/l | 1,01 | |
| Obsah chloridů | % | 0 | |
| Provzdušnění | % | 10 - 40 | |
| Tepelný rozsah použití | °C | +5 / +25 | |
| Zpracovatelnost malty | hodin | max. 1 | (při teplotě 20 až 25°C) |
| Možnost přetírat | dny | 14 - 28 | (dle teploty podkladu, okolního vzduchu a relat.vlhk) |
| Skladovatelnost | měsíce | 12 | (při teplotách od +5°C do +35°C, chránit před mrazem a přímým slunečním zářením!) |
| Dávkování | l | 0,5 – 1,0 | (na 50 kg suché směsi - cement a vápno) |
| Doporučená tl. omítky | mm | 25 – 30 | (nad úroveň terénu ve třech vrstvách) |
| Doporučená tl. omítky | mm | 45 - 50 | (pod úroveň terénu ve třech vrstvách) |

Omezení Nestanovené – používat pro daný účel.

Příprava sanační směsi Cement, zdící písek – frakce 0-2 mm nebo 0-4 mm pro štukové omítky (tzv. fajnová), Pro spárovací malty (tl. spáry do 4 mm) frakce 0-1 mm. Maltovou směs nutno připravovat strojním zařízením.

Podklad Sanovaný podklad musí být soudržný, dokonale zbavený původní omítky, veškerých nečistot a prachu.

Pokyny Starou omítku je nutno celoplošně odstranit na původní zdivo až do výše cca 100 cm nad hranici vztlínající vlhkosti. Ložné i svislé spáry zdiva je třeba mechanicky vyškrábnout do hloubky cca 2 cm. Poškozené zdící prvky nutno opravit zdící maltou nebo zcela nahradit. Přísadu přidáváme současně se záměsovou vodou nebo ihned po ní, za stálého míchání přidáváme písek, cement a případně vápno.

Den Braven Czech and Slovak s.r.o.

Adresa: 793 91 Úvalno 353, tel.: 554 648 200, fax: 554 648 205, Česká republika

Bankovní spojení: KB Krnov, č. ú. 19 - 0848810297 / 0100

info@denbraven.cz

IČO: 25366483, DIČ: CZ25366483

www.denbraven.cz



Den Braven Sealants

Technický list 07.86 **Přísada do omítky proti vlhkosti**

| | |
|--------------------|--|
| Upozornění | Výrobek není při daném použití nebezpečný, doporučujeme používat ochranné pracovní prostředky. |
| Čištění | Materiál : voda Ruce : mýdlo a voda, reparační krém na ruce |
| Bezpečnost | Viz «Bezpečnostní list 07.86». |
| Aktualizace | Aktualizováno dne: 04.10.2006 Vyhotoveno dne: 19.01. 2005 |

Výrobek je v záruční době konformní se specifikací. Uvedené informace jsou založeny na objektivním testování a naší zkušenosti. V žádném případě neručíme nad rámec uvedených informací. Uvedené informace jsou výsledkem našich testů a zkušeností, jsou však všeobecné povahy a neobsahují záruky. Každý uživatel je povinen se přesvědčit o vhodnosti použití vlastními zkouškami.

Den Braven Czech and Slovak s.r.o.

Adresa: 793 91 Úvalno 353, tel.: 554 648 200, fax: 554 648 205, Česká republika
Bankovní spojení: KB Krnov, č. ú. 19 - 0848810297 / 0100

info@denbraven.cz

IČO: 25366483, DIČ: CZ25366483

www.denbraven.cz